



YAPI VE İZOLASYON MALZ.

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

А -311 ПУ ПОКРЫТИЕ (НАЛИВНОЙ ПОЛ)

СВОЙСТВА : 2-х компонентный на основе ПУ, без содержания растворителей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

А-311 ПУ Наливной Пол представляет собой жидкую самовыравнивающуюся структуру, устойчивую к истиранию.

Данный материал используется для изготовления ПУ напольных покрытий (баскетбольные , волейбольные площадки , мульти гимнастика и тд).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА :

- Водонепроницаемый, нескользящий
- Долгосрочный
- Гибкий
- Химически устойчив
- Ударостойкий
- Изготавливается в желаемом цвете
- Идеально подходит для промышленных полов и спортивных покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Цвет: Изготавливается в желаемом цвете

Пропорции смешивания : 4:1 (по весу)

Открытое время: 30-45 минут (Зависит от влаги и температуры воздуха)

Температура использования : +10 / +25 ° С

Время высыхания: 5-6 ч.



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr



Плотность (20 ° C): 1,50 ± 0,05 г/см³

Расход: 2,3-2,6 кг / м² (при толщине 2 мм)

Термостойкость: Приблизительно 100 ° C (сухой продукт)

Температура вспышки: 230 ° C

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед нанесением поверхность предварительно должна быть очищена от пыли, масла, воды, влаги и тд. Основной компонент необходимо тщательно перемешать, чтобы удалить возможные расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить отвердитель. Оба компонента смешиваются при помощи смесителя. В зависимости от температуры воздуха, время нанесения колеблется от 30-45 минут. А-311 Самовыравнивающийся наливной пол легко наносится на поверхность при помощи шпателя. Расход составляет 1,2-1,4 кг/ м² (в зависимости от толщины покрытия).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Влага поверхности не должна превышать 5%
- Для удаления вздутий и балонов, образовавшихся за счет попадания воздуха, рекомендуется использовать игольчатый валик.
- Покрытие должно быть защищено от воды в течении 8-10 часов после нанесения.
- Для защиты Наливного Пола необходимо нанести Финишный Слой Краски А -324

УПАКОВКА :

20 кг (А компонент 16 кг + В компонент 4 кг)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После использования все инструменты должны быть очищены при помощи растворителя или ацетона.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев в закрытой, оригинальной упаковке.

Температура хранения 15-20 ° C в сухом месте.

После открытия упаковки, рекомендуется использовать материал.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей и раздражении глаз, следует проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и защитных очков. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr

