



YAPI VE İZOLASYON MALZ.

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DUAYEN A - 324 ПУ. ФИНИШНЫЙ СЛОЙ КРАСКИ

ОПИСАНИЕ:

DUAYEN 2-х компонентная краска на Полиуретановой основе, с содержанием растворителей. Водонепроницаемая, устойчива к химическим веществам и истиранию, легко чистится, предназначена для внутренних помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фабрики, мастерские, гаражи, склады, рынки, школы, торговые центры, выставочные залы, ангары. Закрытые спортивные площадки на ПУ основе.

ОСНОВА:

Бетонный пол или асфальт + DUAYEN A -302 ПУ Грунтовка + DUAYEN A-311 ПУ Наливной Пол + Финишный Слой Краски.

Каучуковое покрытие + DUAYEN A -305 ПУ Герметик + DUAYEN A-311 ПУ Наливной Пол + Финишный Слой Краски.

Также данный продукт можно наносить на эпоксидные системы, камень, бетон, кирпич и тд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|----------------------------|---|
| ЦВЕТ: | 20 стандартных цветов. По желанию изготавливается любой цвет по таблице RAL |
| ПРОПОРЦИИ: | Продукт : отвердитель = 100: 43 |
| ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: | 30 - 45 мин, меняется в зависимости от влажности и температуры воздуха |
| РАСХОД: | 0.20- 0.30 кг / м ² (2 слоя) |
| ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: | 20° C |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: | 6-8 ч |
| ВЯЗКОСТЬ (20° C): | |
| Основной продукт | 15 - 19 сек. |
| Отвердитель | 250 ± 75 |
| Смесь | 13 - 18 сек. |



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr



ПЛОТНОСТЬ (20 ° C):

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Основной продукт | 1,10 ±0,05 гр/см ³ |
| Отвердитель | 1,20±0,05 гр/ см ³ |
| Смесь | 1,15±0,05 гр/см ³ |

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ: Не долгий контакт с химическими веществами, кислотами, растворителями и маслами.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: Приблизительно от 80-100 ° C

ВОЗГОРАНИЕ 100° C (в сухом виде)

ПРИМЕНЕНИЕ: DUAYEN A-324 Финишный Слой Краски фасуется в две разные упаковки. Компонент А (база) необходимо тщательно перемешать, чтобы удалить возможные расслоения. Во время перемешивания необходимо добавить компонент Б (отвердитель). Перемешивать компоненты следует миксером. Готовый продукт рекомендуется использовать в течении 30-45 минут. Равномерно наносится кистью, валиком либо распылителем. Не допускать попадания воды в течении 12-18 часов. В случае нанесения второго слоя, необходимо подождать 12-18 часов.

ОРУДИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ: Валик, кисть, распылитель краски.

УПАКОВКА :

10 кг (А компонент 7 кг + В Компонент 3кг)

СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев в закрытой, оригинальной упаковке.
Температура хранения 5-20 ° C в сухом месте.
После открытия упаковки, рекомендуется использовать материал.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей и раздражении глаз, следует проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и защитных очков. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: 0216 365 87 79 – 80
Fax: 0216 365 87 78
www.duayen.com.tr

