



**Duayen Yapı Kimya ve Makine Sanayi**

**Ticaret A.Ş.**

## **E-82 Эпоксидная Грунтовка**

2-х компонентная грунтовка на Эпоксидной основе. Рекомендуется для поврежденных поверхностей для закрытия пор и трещин. Наносится на сухую поверхность. Полностью ликвидирует влагу, предотвращает появление пыли и обеспечивает хорошую адгезию.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Идеально подходит для внутренних и наружных объектов (авто паркинги, гаражи). Наносится в 2-3 слоя.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Идеально подходит под Дуаен Спрей, и Эпоксидные покрытия.
- Предотвращает появление пыли на земле
- Убирает пыль, обеспечивает гигиеническую среду
- После высыхания предотвращает появление влаги.
- Возможно наносить при температура от +10/ +30 гр.
- Легко наносится
- Без содержания растворителей.
- Отличная механическая устойчивость.
- Прозрачный цвет.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ЦВЕТ:** белый

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,45 кг/ л

**ПРОПОРЦИИ :**4/1

**ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :** При комнатной температуре 25 градусов, 30-45 мин. (время высыхания регулируется температурой воздуха)

**РАСХОД:** 200-250 гр /м2

**Время высыхания:** 5-6 мин

**МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:** через 24ч.

**ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:** через 7 дней

**Твердость по шору- D 70**

**Предел прочности на растяжение:** 40

**Прочность на изгиб:** 70



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.

Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL

Tel: 0216 365 87 79 – 80

Fax: 0216 365 87 78

[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)



**ПРИМЕНЕНИЕ:** При нанесении на бетонные основания, поверхность также должна быть очищена от пыли, грязи и масла.

Перед использованием хорошо размешать. Можно воспользоваться миксером или другими вспомогательными приборами. Не превышая 3 мин смесь необходимо перелить в любую емкость и снова перемешать. ( При ДОЛГОМ замесе миксером, материал может разогреться и вступить в реакцию раньше чем мы нанесем его на объект). Вращение миксер ане должно превышать 400 оборотов в минуту.

Наносить при помощи кисточки либо валика. При нормальных погодных условиях время полного отверждения составляет 30-45 минут, время высыхания составляет 5-6 часов. При теплой погоде время может сократиться, при холодной увеличиться. При нанесении материала валиком в жаркую погоду, для разбавления материала можно использовать растворитель.

**ОРУДИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ:** валик, шпатель.

**УПАКОВКА:** 8кг +2кг=10kg; 20 кг+5кг =25 0кг ;

**ХРАНЕНИЕ :** 12 мес.

**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

Прямой контакт с кожей запрещен. В случае контакта с кожей и раздражении глаз, следует проконсультироваться с врачом. При применении рекомендуется использование перчаток и защитных очков. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.



Nato Yolu, İnönü Cad. No:21/ 1 Y.  
Dudullu – Ümraniye/ İSTANBUL  
Tel: 0216 365 87 79 – 80  
Fax: 0216 365 87 78  
[www.duayen.com.tr](http://www.duayen.com.tr)

